



LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

Lignocolor Glanz-Öl

Deklaration - Anwendung - Hinweise



Produktbeschreibung



Produktart

Glänzendes Holzöl zum Schutz und der Versiegelung von Möbeln und Hölzern speziell im Außenbereich



Farbton

transparent



Glanzgrad

glänzend



Wichtige Hinweise

Lignocolor Glanz-Öl ist ein deutlich glänzendes Holzöl zur Versiegelung sämtlicher Holzmaterialien, Hölzer und Möbel im Außenbereich. Das glänzende Öl besitzt eine sehr hohe Beständigkeit und macht die Holzoberflächen dadurch sehr strapazierfähig. Die behandelte Oberfläche erhält einen hohen UV-Schutz sowie Schutz vor sämtlichen Witterungseinflüssen wie Sonne, Wasser und Hitze.

Verarbeitungshinweise



Anwendung

Vor Gebrauch gut umrühren! Wir empfehlen vorab einen kleinen Probeanstrich durchzuführen! Lose, blätternde Altanstriche, fest haftende Anstriche, Politur- und Wachsschichten sowie Pflegemittel sollten restlos von der Oberfläche entfernt werden (abbeizen oder abschleifen). Rohes Holz stufenweise zunächst mit 80 - 180er Schleifpapier und dann mit 280er Schleifpapier schleifen. Anschließend sollten alle Flächen gut entstaubt und gereinigt werden. Nun kann die erste Schicht des Lignocolor Glanz-Öls dünn mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden. Die Anwendung sollte bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C durchgeführt werden. Direkte Sonneneinstrahlung beim Streichen vermeiden. Die Trocknungszeit richtet sich stark nach der Umgebungs- und Untergrundtemperatur. Detaillierte Angaben zur Trocknungszeit findet ihr im beigefügten Informationsblatt oder Online. Wir empfehlen 2 - 3 Anstriche inklusive eines Zwischenschliffs mit einer Körnung von ca. 320 - 400.



Trocknungs- & Überarbeitungsinformationen

Temperatur °C	handtrocken	Überarbeitungszeit	
		Min	Max
15	10h	24h	4 Tage
25	5h	16h	2 Tage
35	3h	12h	1 Tag



Reinigung der
Werkzeuge

Pinself oder Gebrauchsgegenstände nicht mit Wasser mischbar oder säuberungsfähig. Werkzeuge sollten mit dem Lignocolor Pinselreiniger gereinigt werden.



Hinweise

Verunreinigte Lappen, Kleidung oder andere Gegenstände, die mit dem Glanz-Öl in Kontakt gekommen sind, können sich selbst entzünden. Nach Gebrauch den Lappen in Wasser einlegen oder im freien komplett aufgefaltet trocknen lassen.

VOC-Gehalt: Dieses Produkt enthält < 650 g/L VOC. Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis Verordnung (AVV): 08 01 12. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen. 24h Hotline +49 (0) 551 19240.



Verbrauch

12 - 15 m²/L pro Auftrag (abhängig von der Auftragsmenge und dem Saugverhalten des Holzes)



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



info@lignocolor.de



Lignocolor GmbH
Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden
www.lignocolor.de