







LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

Lignocolor Wandfarbe

Deklaration - Anwendung - Hinweise



Produktbeschreibung

| | | |
|--|-------------|---|
|  | Produktart | Wandfarbe auf Wasserbasis |
|  | Farbton | Diverse |
|  | Glanzgrad | Matt |
|  | Deklaration | Kreide, Pigmente (TiO ₂), Talkum, Bindemittel (Harz auf Acetatbasis), Additive (Entlüfter, Entschäumer, Biozid (MIT/BIT/CIT)) |

Verarbeitungshinweise



Vorbehandlung

Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Stark saugfähige Oberflächen (z.B. Gipskarton oder Putze) sollten stets grundiert werden um ein ungleichmäßiges Streichergebnis zu vermeiden. Alte Kalkanstriche können mit normalen Dispersionswandfarben reagieren und sollten daher entfernt oder grundiert werden. Staubige Untergründe stets entstauben.



Verarbeitung/ Auftragsmenge

Vor dem Gebrauch die Wandfarbe unbedingt gut schütteln und aufrühren! Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Lignocolor Wandfarbe vor Gebrauch gut aufrühren. Das beste Anstrichergebnis wird mit einem Kurzflor-Roller erzielt. Bei einer Raumtemperatur von ca 20°C ist die Farbe nach 3 - 5 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Ein gleichmäßiges Streichergebnis erreichen Sie durch hochwertige Malerrollen und ein gleichmäßiges Streichen.

Achtung: Wer versucht, Teilabschnitte der Wand während der Trocknungsphase nochmal zu streichen, trägt verständlicherweise in diesen Bereichen Farbe doppelt auf. Fleckige Wände sind das Ergebnis. Also die Wandfarbe immer erst gut trocknen lassen und bei Bedarf die Wand noch ein weiteres Mal komplett streichen.



Trocknung bei
Normalauftrag
und -Klima

Die Trockenzeit zwischen den Lackschichten beträgt ca. 3 - 5 Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Danach kann ein Lackzwischen Schliff erfolgen.



Reinigung der
Werkzeuge

Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, angetrocknete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden.



Hinweise

Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen. Wir empfehlen bei dem Schleifen eine Staubmaske zu verwenden und den Lack in einem gut belüfteten Raum aushärten zu lassen.

Bei der Anwendung mittels Sprühpistole die Angaben der jeweiligen Sprühpistole beachten und eine Atemmaske z.B. Atemschutzmaske A2P2 tragen.

Es können Streifen entstehen, wenn der Untergrund nicht richtig vorbereitet wurde oder falsche Malerwalzen verwendet wurden. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice. Dieses Produkt enthält max. 1 g/L VOC. Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen. Enthält Gemisch aus 1,2-Benzisothiazolin-3-one und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann Allergische Reaktionen hervorrufen. 24h Informations-Hotline +49 (0) 551 19240.



Informationen
nach DIN EN
13300

- Deckvermögen (Kontrastverhältnis): Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 10 m²/L
- Maximale Korngröße: fein bis 100 µm
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 entspricht „scheuerbeständig“ nach DIN 53778



Verbrauch

10 m²/L pro Auftrag (ein Gebinde Wandfarbe 2,5L reicht für ca. 17 - 25 m²)



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



info@lignocolor.de



Lignocolor GmbH
Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden
www.lignocolor.de